

Beständigkeitstabelle

weber.tec 930 (Deitermann DS)

- = beständig
- = bedingt beständig, jedoch mind. 7 Tage
- = nicht beständig

Anorganische Säuren	Phosphorsäure 2 %	—	Schwefelsäure 1%	○
	Salpetersäure 2 %	—	Schwefelsäure 10 %	—
	Salzsäure 2 %	○		
Organische Säuren	Ascorbinsäure 5 %	—	Essigsäure 10 %	—
	Ascorbinsäure 10 %	—	Milchsäure 5 %	○
	Essigsäure 2 %	○	Zitronensäure 5 %	—
Laugen	Ammoniaklösung 5 %	●	Natronlauge 5 %	○
	Kalilauge 5 %	○	Natronlauge 45 %	○
	Kalilauge 45 %	○		
Treibstoffe und Öle	Benzin, bleifrei	●	Mineralöl	●
	Super, bleifrei	●	Bremsflüssigkeit	○
	Diesel	●	Speiseöl	●
	Heizöl	●		
Kohlenwasserstoffe	Aceton	●	Petroleum	●
	Benzol	●	Testbenzin	○
	Ethanol	●	Toluol	●
	Isopropanol	●	Xylol	●
Sonstige	Apfelsaft	○	Sanitär-Reiniger	—
	Cola	○	Sauerkrautsaft	—
	Eisen-3-Chlorid-Lösung 20 %	—	Zuckerlösung 5 %	—
	Grapefruit-Saft	—	Zuckerlösung 10 %	—
	Natriumsulfatlösung 4 %	●	Glyzerin	○
	Natriumsulfatlösung ges.	●	Seewasser	●
	Ammoniumsulfatlösung ges.	—	Kochsalzlösung 30 %	●
	Orangensaft	—	Wasserstoffperoxid 30 %	—
		Formaldehydlösung	●	
Gülle			synthetische Gülle A	—
			synthetische Gülle B	●

Die Prüfungen wurden an 4 Wochen alten Prüfkörpern im Labor über einen Zeitraum von 6 Monaten durchgeführt

* Prüfzeitraum 12 Monate im Objektversuch

Die in dieser Tabelle enthaltenen Angaben sind unverbindliche Richtwerte, da Laboruntersuchungen bis + 20 °C mit chemisch reinen Prüfsubstanzen zum Teil erheblich von den Praxisbedingungen abweichen. Auch Produktverbesserungen können diese Werte beeinflussen. Änderungen werden in unseren Merkblättern fortlaufend berücksichtigt. Die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferungsbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen, die z. B. den Unfall- und Gesundheitsschutz betreffen, sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten.



Saint-Gobain Weber GmbH
Bürgermeister-Grünzweig-Str. 1
67059 Ludwigshafen
Telefon 0 180 5 / 93 23 7-2