

## weber Anputzband

### Anputzband

#### Anputzband für WDVS und Putzsysteme

##### Anwendungsgebiet

- WDVS
- Putzsysteme

##### Produkteigenschaften

- schnelle Verarbeitung
- sicherer Haftverbund
- entkoppelnde Wirkung

##### Technische Werte

Zusammensetzung	Polyäthylen / geschlossenzelliger Polyäthylenschaum	
Spezifisches Gewicht	33 kg/m <sup>3</sup>	
Zugfestigkeit	längs 0,44 N/mm <sup>2</sup> , quer 0,34 N/mm <sup>2</sup>	DIN 53571
Dehnung	längs 160 %, quer 145 %	DIN 53571
Weiterreißfestigkeit	längs 2,9 N/mm, quer 1,9 N/mm	DIN 53575
Druckverformungsrest	25 % Stauchung    19 % nach 1/2 h Entlastung 7 % nach 24 h Entlastung	DIN 53572
Wärmeleitzahl	0,035 W/mK	
Temperaturgrenzen	-80°C bis +100 °C	

##### Verpackungseinheiten

Artikelnummer	Gebinde	Einheit
106042	Karton	38 x 25 lfm