

weber flextime

Topfzeitverzögerer

1-komponentige Lösung zur optionalen Zugabe bei Weber Reaktivabdichtungen und -klebern zur Verlängerung der Verarbeitungszeit bei hohen Temperaturen

Produktsteckbrief

- 1-K Verzögerer für Weber Reaktivabdichtungen und -kleber
- verlängert die Verarbeitungszeit bei hohen Temperaturen

Produktvorteile

- leicht zu dosieren
- hochwirksam & hochergiebig
- kennzeichnungsfrei

Produktbeschreibung

Weber flextime ist eine werksmäßig hergestellte, hochkonzentrierte flüssige Lösung

Anwendungsgebiet

Weber flextime wird zur optionalen Zugabe bei weber.tec Superflex D2/D24, weber.xerm 844, weber. Superflex Marine, sowie weber Anschlussdicht eingesetzt, um die Verarbeitungszeit der Produkte bei hohen Temperaturen (> 22°C) zu verlängern. Die Zugabe ist auch nützlich bei der Spritzverarbeitung von weber.tec Superflex D2/D24. Die Verzögerungsleistung beträgt je nach Produkt und Zugabemenge bis zu 200%.

Produkteigenschaften

- Einfache Anwendung
- Konzentrierte flüssige Lösung
- Leicht zu dosieren
- Hochwirksam
- Hochergiebig
- Kennzeichnungsfrei

Verbrauch/Ergiebigkeit

weber.tec Superflex D 24	Bei Zugabe je 12 kg Produkt (Komp. A+B)	max. 15 ml
weber.tec Superflex D 2	Bei Zugabe je 12 kg Produkt (Komp. A+B)	max. 25 ml
weber.xerm 844	Bei Zugabe je 12 kg Produkt (Komp. A+B)	max. 20 ml
weber.tec Superflex Marine	Bei Zugabe je 12 kg Produkt (Komp. A+B)	max. 20 ml
weber.Anschlussdicht	Bei Zugabe je 12 kg Produkt (Komp. A+B)	max. 15 ml

Technische Werte

Dichte	1,20 kg/l
Verarbeitungstemperatur (Luft)	22 - 30 °C
Baustoffklasse [nach DIN 4102-1]	A2
Topfzeit bei max. Zugabe bei 30°C mit weber.tec Superflex D 24	ca. 90 min

weber flexitime

Topfzeitverzögerer

Topfzeit bei max. Zugabe bei 30°C mit weber.tec Superflex D 2	ca. 90 min
Topfzeit bei max. Zugabe bei 30°C mit weber.xerm 844	ca. 70 min
Topfzeit bei max. Zugabe bei 30°C mit weber.tec Superflex Marine	ca. 70 min
Topfzeit bei max. Zugabe bei 30°C mit weber Anschlußdicht Basisfarbe	ca. 90 min Rot
Konsistenz	dünnflüssig
Zusammensetzung	Wirkstoffe, Zusatzstoffe

Lagerfähigkeit

Lagerfähigkeit	18 Monate
Lagerbedingungen	Bei trockener, kühler, frostfreier Lagerung im original verschlossenen Gebinde ist das Material min. 18 Monate lagerfähig.

Verarbeitung

Verarbeitung

Mischen

1. weber flexitime vor Gebrauch schütteln.
2. Die gewünschte Menge weber flexitime in den oberen Dosierkopf der Flasche pressen.
3. Flüssigkomponente in den Anmischbehälter geben.
4. Vordosierte Menge weber flexitime auf die Flüssigkomponente geben und homogen unterrühren.
5. Danach Pulverkomponente zugeben und beide Komponenten homogen mischen.

Allgemeine Hinweise

Bei starker Sonneneinstrahlung sind entsprechende Vorkehrungen vorzunehmen, z. B. Abschattungen

Weber flexitime unterliegt einer ständigen Gütekontrolle durch Eigenüberwachung

Besonderheiten

Die maximalen Zugabemengen dürfen nicht überschritten werden.

Für eine weniger starke Verzögerung können auch geringere Mengen zugegeben werden.

Die Zugabe von weber flexitime bei Lufttemperaturen unter 22°C wird nicht empfohlen, da der Verzögerungseffekt bei gleicher Zugabemenge deutlich ansteigt und diese negative Auswirkungen auf die Durchrocknungszeit hat.

weber flextime

Topfzeitverzögerer

Verpackungseinheiten

Gebinde	Einheit	VPE
Flasche	0,25 Liter	6 Flaschen / Karton

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.

Stand: 2023-03-07

Seite: 3/3

Sitz der Gesellschaft: Schanzenstr. 84 · 40549 Düsseldorf · Premium-Fachberatung für Partner: 02363399-332**. Allgemeine Technik-Hotline - Fassade: 09001399-334 · Fliese/Boden/Bautenschutz: 09001399-333 · www.de.weber · Handelsregister: AG Düsseldorf HRB 65250 · USt.-Nr.: DE 122 39 2875

* 0,99 € / Minute aus dem deutschen Festnetz, bei Mobilfunk-Anrufern abhängig vom Netzbetreiber und Tarif

**normale Telefongebühren für unsere registrierten Partner