

Ausführungsanweisung:
System weber.dry PUR Balkon

1. Beschichtung (ca. 0,8 mm Trockenschicht)				
Produktgattung	Name	Verbrauch	Lage	Werkzeug
Primer	Weber.prim EP 2K	ca.0,15 kg/m ²	1	Rolle
Abdichtung	Weber.dry PUR balkon	ca.0,7 kg/m ²	2	Spitzzahnleiste 2 mm Zahnung
Abdichtung	Weber.dry PUR balkon	ca.0,7 kg/m ²	3	Spitzzahnleiste 2 mm Zahnung
	Gesamtverbrauch Beschichtung: mind. 1,4 kg/m ²			

2. 1. Abstreuerung mit Chipsabstreuerung				
Produktgattung	Name	Verbrauch	Lage	Werkzeug
Farbchips 3 mm	Weber.floor 4919	50 g/m ²	1	Farbchips
2. 2. Abstreuerung mit Chipsabstreuerung und Kopfversiegelung				
Farbchips 3 mm	Weber.floor 4919	50 g/m ²	1	
Kopfversiegelung	Weber.dry PUR trans	0,2 kg/m ²	2	Rolle