

weber pluscalc Innenfarbe

Innenfarbe

Hochwertige, lösungsmittelfreie und diffusionsoffene Innenfarbe im weber pluscalc System



Produktsteckbrief

- Diffusionsoffene Innenfarbe
- Auf weber pluscalc Innenputzen

Produktvorteile

- Lösemittelfrei, VOC-frei, für ein gesundes Raumklima
- Hoch wasserdampfdurchlässig
- Geruchsarm

Produktbeschreibung

weber pluscalc Innenfarbe ist ein werksmäßig hergestellter, verarbeitungsfertiger, mineralischer Anstrich auf Kaliwasserglasbasis.

Anwendungsgebiet

weber pluscalc Innenfarbe ist einsetzbar auf mineralischen Innenputzen (Kalk-, Zement-, Lehmputz) im gesamten Innenbereich. Besonders geeignet als Anstrich auf weber pluscalc Innenputzen.

Produkteigenschaften

- Frei von Lösemitteln, VOC und Weichmachern
- Diffusionsoffen, hoch wasserdampfdurchlässig
- Hat eine gute Deckkraft
- ist matt aufrocknend
- ist nasswischfest
- ist geruchsarm

Verbrauch/Ergiebigkeit

pro Anstrich	ca. 0.2 l/m ²	ca. 75,0 m ² /15 l
--------------	--------------------------	-------------------------------

Technische Werte

Farbtöne	Tönbar gemäß Weber Farbtonwelten
Basisfarbe	Weiß (200.3)
Zusammensetzung	Kaliwasserglas, mineralische Füllstoffe, spezielle Zusätze und Additive

weber pluscalc Innenfarbe

Innenfarbe

Lagerung

Lagerung
Lagerbedingungen

mind. 12 Monate
Im verschlossenen Originalgebinde, frostfrei und vor direktem Sonnenlicht geschützt (+5 bis +30°C) mind. 12 Monate lagerfähig.

Verarbeitung

Untergrundvorbereitung

- Der Untergrund muss tragfähig, trocken, sauber und staubfrei sein.
- Nicht tragfähige oder organische Altanstriche restlos entfernen.
- Alte mineralische Anstriche (Silikat-, Kalk-, Lehmfarben) gründlich reinigen.
- Sandende Untergründe gründlich abfeigen und mit **weber.prim 400** Tiefengrund grundieren.

Verarbeitung

Grund- bzw. Zwischenanstrich:

- Farbe bei Bedarf mit bis zu 5% sauberem Wasser oder bis zu 10 % **weber.prim 406** verdünnen.

Hauptanstrich:

- Farbe bei Bedarf mit ca. 5% sauberem Wasser verdünnen.
- Farbe aufrühren und mittels hochwertigen Malerwerkzeug verarbeiten. Airlessgerät, empfohlene Einstellung: Düse 628, bis 120 bar.
- Farbe gleichmäßig, ansatzfrei, nass-in-nass verarbeiten.
- Farbe in zwei Arbeitsgängen auftragen.

Allgemeine Hinweise

Durch die Art des Untergrundes und des Auftragens kann der Verbrauch variieren. Verbrauchsangaben beziehen sich auf einen Anstrich auf glattem Untergrund. Die exakten Verbrauchswerte sind durch Probeflächen am Objekt zu ermitteln

Während der Verarbeitung und Austrocknung darf die Temperatur der Luft, der verwendeten Materialien und des Untergrundes nicht unter +5 °C absinken.

Nicht zu streichende Flächen, wie z. B. Glas, Holz- oder Metallrahmen, müssen vor Beginn der Arbeiten abgedeckt werden

weber pluscalc Innenfarbe unterliegt einer ständigen Gütekontrolle durch Eigenüberwachung

Besonderheiten

Geeignet für mineralische Untergründe, weber pluscalc, weber.cal und weber.dur Unterputzen

Nicht anzuwenden auf Gipsputz oder Dispersionsanstrichen (Innendisperion, Latexfarbe)

weber pluscalc Innenfarbe

Innenfarbe

Verpackungseinheiten

Gebinde	Einheit	VPE
Eimer	15 Liter	24 Eimer / Palette

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.

Sitz der Gesellschaft: Willstätterstr. 60 | 40549 Düsseldorf | Premium-Fachberatung für Partner: 02363 399-332**
Allgemeine Technik-Hotline - Fassade: 0900 1399-334* | Fliese/Boden/Bautenschutz: 0900 1399-333* | www.de.weber
Handelsregister: AG Düsseldorf HRB 65250 | USt.-Nr.: DE 122392875

* 0,99 € / Minute aus dem deutschen Festnetz, bei Mobilfunk-Anrufern abhängig vom Netzbetreiber und Tarif
**normale Telefongebühren für unsere registrierten Partner