

weber.prim 803

Haftgrundierung für nicht saugende Untergründe

Zur Vorbehandlung von glatten, nicht saugenden Untergründen und Holz



Produktsteckbrief

- Für nicht saugende Untergründe
- Für Fliese auf Fliese
- Für Wand, Boden und Decke

Produktvorteile

- Gebrauchsfertig
- Lösemittelfrei
- Alkalibeständig

Produktbeschreibung

weber.prim 803 ist eine einkomponentige, lösungsmittelfreie Haftgrundierung

Anwendungsgebiet

weber.prim 803 ist eine einkomponentige Haftgrundierung mit hoher Verbundhaftung auf glatten Untergründen im Innenbereich. Sie kann auf glatten, nicht saugenden Untergründen, wie z.B. wasserfesten Klebstoffresten alten, alten PVC-Belägen, dichten Farbanstrichen usw. eingesetzt werden. Somit können Holz und glatte, nicht saugende Untergründe ideal für den nachfolgenden Auftrag von Fliesenklebern und Spachtelmassen vorbehandelt werden. Die Haftgrundierung eignet sich ebenfalls zur Aufnahme von Wand- und Bodenspachtelmassen auf saugenden Untergründen.

Produkteigenschaften

- Hohe Haftzugfestigkeit auf glatten und dichten Untergründen
- Schnell trocknend
- Streich- und rollfähig
- Hohe Haftkraft

Verbrauch/Ergiebigkeit

je Arbeitsgang	ca. 100 g / m ²
----------------	----------------------------

Technische Werte

Auftragswerkzeug	Pinsel, Rolle
Verarbeitungstemperatur (Luft)	5 - 30 °C
Trocknungszeit nach	ca. 90 - 120 Minuten
Dichte	1,22 kg/l
Trockenrückstand	62 %
Basisfarbe	Hellrot
Zusammensetzung	Kunststoffdispersion

Lagerung

Lagerung	mind. 12 Monate
----------	-----------------

weber.prim 803

Haftgrundierung für nicht saugende Untergründe

Lagerbedingungen

Bei trockener, kühler, frostfreier Lagerung im original verschlossenen Gebinde ist das Material mind. 12 Monate lagerfähig.

Verarbeitung

Untergründe

Beton, Holz, Gussasphalt, Kunststoff, Metall, Fliesen

Untergrundvorbereitung

- Die Untergründe müssen ausreichend tragfähig, staubfrei, trocken, öl- und fettfrei, formbeständig und frei von haftungsmindernden Stoffen sein. Lose oder abblätternde Mörtel- und Anstrichreste sind sorgfältig zu entfernen.
- Fett- oder Wachsrückstände sind mit **weber.sys 992** zu entfernen.
- Bei nicht ausreichender Haftung ist der Untergrund mechanisch aufzurauen.
- Die notwendigen Untergrundvorbehandlungen sind auf die jeweiligen baustellenspezifischen Gegebenheiten abzustimmen.

Verarbeitung

- Die Grundierung vor der Verarbeitung gründlich aufrühren oder im Gebinde gut schütteln.
- Die Grundierung unverdünnt mit Pinsel, Quast oder einer Lammfellrolle gleichmäßig auftragen. Pfützenbildung vermeiden.
- Nach Auftrocknung zu einem festen Film, nach ca. 1 bis 4 Stunden, je nach Temperatur und Luftfeuchte, mit den Folgearbeiten beginnen.
- Der Auftrag von Klebern und Ausgleichsmassen sollte innerhalb von 2 Tagen erfolgen.
- Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
- Im abgebundenen Zustand sind Werkzeuge mit **weber.sys 992** zu reinigen.

Allgemeine Hinweise

Wasserlösliche Belagskleberreste auf den Untergründen sind unbedingt zu entfernen

Die aufgetragene Grundierung ist vor Verschmutzung und Feuchtigkeit zu schützen.

Alle Eigenschaften beziehen sich auf eine Temperatur von + 23 °C ohne Zugluft und eine relative Luftfeuchtigkeit von 50 %.

Höhere Temperaturen und niedrigere Luftfeuchtigkeiten beschleunigen, niedrigere Temperaturen und höhere Luftfeuchtigkeiten verzögern die Durchtrocknung.

weber.prim 803 unterliegt einer ständigen Gütekontrolle durch Eigenüberwachung

Besonderheiten

Für Außen- und Nassbereiche nur in Verbindung mit geeigneter Verbundabdichtung (z. B. weber.xerm 844) einsetzen. Nicht im Dauerunterwasserbereich verwenden

Kunststoffoberflächen aus Polyethylen sind zur Vorbehandlung mit weber.prim 803 nicht geeignet

Zum Einsatz auf kleinflächigen Metalloberflächen, nur in trockenen Innenbereichen

Das ausgehärtete Material ist frostbeständig und kurzzeitig bis max. +70 °C belastbar.

Alte oder verschmutzte Gussasphaltuntergründe mechanisch aufrauen

Zur Marineanwendung finden Sie die Konformitätserklärung, das Zertifikat sowie eine Systembeschreibung unter: www.de.weber/produktokumentation-weber-marine

weber.prim 803

Haftgrundierung für nicht saugende Untergründe

Verpackungseinheiten

Gebinde	Einheit	VPE
Flasche	1 Kilogramm	12 Flaschen / Karton
Eimer	5 Kilogramm	60 Eimer / Palette

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.

Sitz der Gesellschaft: Willstätterstr. 60 | 40549 Düsseldorf | Premium-Fachberatung für Partner: 02363 399-332**
Allgemeine Technik-Hotline - Fassade: 0900 1399-334* | Fliese/Boden/Bautenschutz: 0900 1399-333* | www.de.weber
Handelsregister: AG Düsseldorf HRB 65250 | USt.-Nr.: DE 122392875

* 0,99 € / Minute aus dem deutschen Festnetz, bei Mobilfunk-Anrufern abhängig vom Netzbetreiber und Tarif
**normale Telefongebühren für unsere registrierten Partner