

weber.san 164

Wassersperrputz

Mineralischer, wasserundurchlässiger Sperr- Dichtungs- und Egalisierungsputz

Produktsteckbrief

- Wassersperrputz
- Egalisierungs- und Sockelputz
- Unterputz für nachträgliche Abdichtungen

Produktvorteile

- Druckwasserdicht
- Faserarmiert
- Sehr hohe Standfestigkeit

Produktbeschreibung

weber.san 164 ist ein werkmäßig hergestellter, mineralischer Trockenmörtel nach DIN EN 998-1.

Anwendungsgebiet

weber.san 164 ist ein Sperr- und Dichtungsputz. Geeignet als Untergrund für Abdichtungen im Innen- und Außenbereich.

Produkteigenschaften

- Ist maschinell und von Hand zu verarbeiten
- Für innen und außen
- Druckwasserdicht
- Faserarmiert
- Sehr hohe Standfestigkeit
- Hohe Druckfestigkeit
- Für den Einsatz in Schwimmbecken geeignet

Verbrauch/Ergiebigkeit

bei 10 mm Dicke	ca. 15,0 kg/m ²	ca. 1,7 m ² /25 kg
Frischmörtelergiebigkeit	ca. 750 l/to	

Technische Werte

Körnungen	ca. 1,5 mm
Festmörtelrohichte	1.600 kg/m ³
Baustoffklasse [nach DIN 4102-1]	A1
Druckfestigkeit	12 N/mm ²
Festigkeitsklasse	CS IV
Mörtelgruppe (DIN 18550)	P II
Basisfarbe	Naturgrau
Zusammensetzung	Zement, mineralische Füllstoffe, regulierende Additive, Fasern
Wasserdruckbeständigkeit	0,5 bar
Absoluter Wasserbedarf	4,75 l/25 kg

weber.san 164

Wassersperrputz

Lagerung

Lagerung
Lagerbedingungen

mind. 12 Monate
Trockene und vor Feuchtigkeit geschützte Lagerung im ungeöffneten Originalgebinde

Verarbeitung

Untergründe

Mauerwerk

Untergrundvorbereitung

- Fest, tragfähig, griffig, frei von haftungsmindernden Bestandteilen, Fugnetz mind. 20 mm tief ausräumen. Empfehlenswerte Untergrundvorbehandlungen: Sandstrahlen, satt vornässen, abtrocknen lassen bis der Untergrund mattfeucht ist.
- Spritzbewurf aus weber.san 160 WTA warzenförmig > 70 % oder flächendeckend aufbringen.

Verarbeitung

maschinell: Der Mörtel kann mit allen üblichen Feinputzmaschinen verarbeitet werden.

von Hand: Den Inhalt eines Sackes mit der angegebenen Menge Wasser gründlich durchmischen, so dass eine verarbeitungsgerechte Konsistenz entsteht.

- Als Sperrputz unter WTA-Sanierputzen Mindestschichtdicke 20 mm über höchste Erhebung. Oberfläche im frischen Zustand aufkämmen. Nachfolgenden Sanierputz nach Durchhärtung mind. 10 mm dick auftragen. Alternativ kann **weber.cal 286** Kalkstrukturspachtel, **weber.cal 288** Kalk-Filzputz oder **weber.cal Kalk-Haftputz** auf die leicht aufgeraute bzw. rabbotierte Sperrputzoberfläche aufgebracht werden.

Allgemeine Hinweise

Dem Mörtel dürfen keine Zusätze zugemischt werden.

Während der Verarbeitung und Austrocknung des Putzmörtels darf die Temperatur der Luft, der verwendeten Materialien und des Untergrundes nicht unter + 5 °C absinken

Der frisch angetragene Putz ist vor Regen zu schützen, um u. a. Ausblühungen zu vermeiden. Um eine optimale Erhärtung sicherzustellen, muss schneller Feuchtigkeitsentzug vermieden werden

Für die Anwendung und Ausführung gelten die DIN 18 350 VOB, Teil C und DIN 18 550.

Sinterhaut ist zu entfernen.

Durch die Art des Untergrundes, des Auftragens und der Zusammensetzung kann der Verbrauch variieren. Die exakten Verbrauchswerte sind durch Probeflächen am Objekt zu ermitteln. Verbrauchsangaben beziehen sich auf die Mindest-Putzdicke.

Angrenzende Bauteile sind vom Putzsystem zu trennen.

weber.san 164 unterliegt einer ständigen Gütekontrolle durch Eigenüberwachung nach DIN EN 998-1

weber.san 164

Wassersperrputz

Verpackungseinheiten

Gebinde	Einheit	VPE
Sack	25 Kilogramm	42 Säcke / Palette

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.

Sitz der Gesellschaft: Willstätterstr. 60 | 40549 Düsseldorf | Premium-Fachberatung für Partner: 02363 399-332**
Allgemeine Technik-Hotline - Fassade: 0900 1399-334* | Fliese/Boden/Bautenschutz: 0900 1399-333* | www.de.weber
Handelsregister: AG Düsseldorf HRB 65250 | USt.-Nr.: DE 122392875

* 0,99 € / Minute aus dem deutschen Festnetz, bei Mobilfunk-Anrufern abhängig vom Netzbetreiber und Tarif
**normale Telefongebühren für unsere registrierten Partner