

## weber.ad 785

### Haftemulsion

Universelle Baudispersion zur Herstellung von Haftbrücken und zur Vergütung von Putzen, Mörteln, Estrichen

#### Produktsteckbrief

- Primer oder Spritzbewurf zur Haftungsverbesserung von Putz- und Klebemörtel auf glattem Untergrund
- Elastifizierung von Putz, Mauer- und Estrichmörtel
- Herstellung abriebfester Glättestriche

#### Produktvorteile

- verbessert die Haftung
- erhöht die Biegezugfestigkeit
- vermeidet das Stauben

#### Produktbeschreibung

**weber.ad 785** ist eine wässrige, weichmacherfreie Kunststoffdispersion.

#### Anwendungsgebiet

Als Primer oder Spritzbewurf zur Haftungsverbesserung von Putz- und Klebemörtel auf glattem Untergrund, z.B. Putz auf Mauerwerk, Estrich auf Beton. Ferner zur Verbesserung von Dünn- und Mittelbettmörtel, Herstellung nicht staubender Verbundestriche, Erhöhung der Wasserundurchlässigkeit bei Putz und Estrich, sowie zur Herstellung abriebfester Glättestriche. Zur Erhöhung der Elastizität und Chemikalienbeständigkeit von Mörteln.

#### Produkteigenschaften

- Vermindert zu schnelles Austrocknen
- Verflüssigende Wirkung
- Erhöht die Wasserundurchlässigkeit von Mörteln
- Verbessert die Elastizität von Mörteln
- Erhöht die Chemikalienbeständigkeit von Mörteln

#### Verbrauch/Ergiebigkeit

je nach Anwendung ca. 0,2 - 0,4 kg/m<sup>2</sup>

#### Technische Werte

Verarbeitungstemperatur	5 - 30 °C
Dichte	1 g/cm <sup>3</sup>
Auftragswerkzeug	Rolle, Pinsel
Basisfarbe	Weiß
Konsistenz	dünnflüssig
Durchtrocknungszeit	wie Zementmörtel
Zusammensetzung	Styrol-Butadien

#### Lagerung

Lagerung	mind. 12 Monate
Lagerbedingungen	Bei trockener, kühler, frostfreier Lagerung im original verschlossenen Gebinde.

Sitz der Gesellschaft: Willstätterstr. 60 | 40549 Düsseldorf | Premium-Fachberatung für Partner: 02363 399-332\*\*  
Allgemeine Technik-Hotline - Fassade: 0900 1399-334\* | Fliese/Boden/Bautenschutz: 0900 1399-333\* | www.de.weber  
Handelsregister: AG Düsseldorf HRB 65250 | USt.-Nr.: DE 122392875

\* 0,99 € / Minute aus dem deutschen Festnetz, bei Mobilfunk-Anrufern abhängig vom Netzbetreiber und Tarif  
\*\*normale Telefongebühren für unsere registrierten Partner

## weber.ad 785

Haftemulsion

### Verarbeitung

---

#### Untergrundvorbereitung

- Der Untergrund muss sauber sowie öl- und fettfrei sein. Lose Bestandteile sind zu entfernen.
- Minderfeste Stellen, tiefere Verschmutzungen ausstemmen.
- Untergrund grundsätzlich vornässen. Pfützenbildung vermeiden.

#### Verarbeitung

##### Primer und Spritzbewurf:

- Primer: **weber.ad 785** - Zement-Schlämme durch Zugabe von 0,75 Raumteilen Zement zu 1 Raumteil **weber.ad 785** herstellen und gründlich in den Untergrund einbürsten.
- Spritzbewurf: Trockenmischung aus Zement und Sand (Körnung bis 4 mm) in die Anmachflüssigkeit, bestehend aus **weber.ad 785** und Wasser (1 : 2 bis 1 : 4 Raumteile), einrühren und spritzfähig einstellen. Schlämme halbdeckend, warzenartig auftragen.
- Die Überarbeitung des Spritzbewurfs mit Putz oder Kleber kann erst nach Erhärtung, nicht aber länger als 2 Tage nach Auftrag, ohne erneutes Vornässen durchgeführt werden.
- Putz: Nass-in-nass auf den Primer bzw. nach Erhärtung auf den Spritzanwurf auftragen.

##### Herstellung nicht staubender Verbundestriche:

- Gießfähige Haftschrämme, bestehend aus 1 Raumteil **weber.ad 785**, 0,75 Raumteilen Zement und 2 Raumteilen Sand warzenartig auftragen.
- Zuschlagstoffe und Zement mit 10 bis 25 % **weber.ad 785**, bezogen auf das Zementgewicht, vermischen. Danach soviel Wasser zusetzen, bis eine gute Verarbeitungskonsistenz erreicht ist. Der Verbrauch erhöht sich bei dieser Anwendung um ca. 0,2 kg/m<sup>2</sup> und cm Schichtdicke. Verbundestrich frisch in frisch auf den Primer auftragen.

##### Verbesserung von Dünn- und Mittelbettmörtel:

- Der Zusatz von 1 RT **weber.ad 785** zu 2 RT Wasser als Anmachflüssigkeit verbessert die Haftung und Elastizität.

##### Erhöhung der Wasserundurchlässigkeit bei Putz und Estrich:

- Primer: **weber.ad 785** - Zement-Schlämme durch Zugabe von 0,75 Raumteilen Zement zu 1 Raumteil **weber.ad 785** herstellen und gründlich in den Untergrund einbürsten.
- Die Dichtputz/Estrich Trockenmischung aus 1 Raumteil Zement und 2 bis 3 Raumteilen Sand (Körnung bis 4 mm) in Anmachflüssigkeit, bestehend aus **weber.ad 785** und Wasser (1 : 2) einrühren und frisch in frisch auf den Primer auftragen. Verbrauch: **weber.ad 785** ca. 80 g/kg Trockenmörtel.

##### Elastifizierung und Erhöhung der Chemikalienbeständigkeit von Putz-, Mauer- und Estrichmörtel:

- Ca. 25 % **weber.ad 785**, bezogen auf das Zementgewicht im Anmachwasser, bewirkt eine Elastifizierung, Qualitätsverbesserung des Mörtels.

### Allgemeine Hinweise

---

Die vergüteten Mörtel können nach 2 Tagen vorsichtig, nach 25 bis 28 Tagen voll belastet werden. Es sollte nur gewaschener, lehmfreier Sand verwendet werden, wobei die Korngröße max. die Hälfte der jeweils aufzubringenden Schichtdicke betragen darf

Eingefrorenes Material ist nach Auftauen bei Raumtemperatur wieder verarbeitbar

Für weitere Anwendungen bitte anwendungstechnische Beratung einholen

weber.ad 785 unterliegt einer ständigen Gütekontrolle

### Verpackungseinheiten

---

## weber.ad 785

### Haftemulsion

<b>Gebinde</b>	<b>Einheit</b>	<b>VPE</b>
Flasche	1 Kilogramm	6 Flaschen / Karton
Kanister	5 Kilogramm	90 Kanister / Palette
Kanister	10 Kilogramm	60 Kanister / Palette
Kanister	30 Kilogramm	16 Kanister / Palette
Fass	120 Kilogramm	3 Fässer / Palette

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.

Sitz der Gesellschaft: Willstätterstr. 60 | 40549 Düsseldorf | Premium-Fachberatung für Partner: 02363 399-332\*\*  
Allgemeine Technik-Hotline - Fassade: 0900 1399-334\* | Fliese/Boden/Bautenschutz: 0900 1399-333\* | [www.de.weber](http://www.de.weber)  
Handelsregister: AG Düsseldorf HRB 65250 | USt.-Nr.: DE 122392875

\* 0,99 € / Minute aus dem deutschen Festnetz, bei Mobilfunk-Anrufern abhängig vom Netzbetreiber und Tarif  
\*\*normale Telefongebühren für unsere registrierten Partner