

weber.rep 762

Lunkerspachtel

Schneller Lunkerspachtel für Ausgleichs- und Reparaturspachtelungen an Beton und Sichtbetonflächen

Produktsteckbrief

- Schnellbindemörtel für Reparatur- und Ausgleichsspachtelungen
- zum Glätten von Beton und Sichtbeton
- Für innen und außen

Produktvorteile

- belastbar nach ca. 40 Minuten
- Ausgezeichnete Haftung
- einstellbarer Betonfarbton

Produktbeschreibung

weber.rep 762 ist ein chloridfreier, extrem frühbelastbarer Schnellbindereparaturmörtel.

Anwendungsgebiet

weber.rep 762 eignet sich besonders für eilige Ausgleichsspachtelungen und Reparaturarbeiten an Beton, zum Ausfüllen von Lunkerstellen und kleineren Kiesnestern an Sichtbeton. Der Farbton kann an den Untergrund angepasst werden.

Produkteigenschaften

- Eigenspannungsarm
- Kunststoffvergütet

Verbrauch/Ergiebigkeit

bei 1 mm Dicke ca. 1,8 kg/m²

Technische Werte

Verarbeitungstemperatur	5 - 30 °C
Verarbeitungszeit	ca. 25 Minuten
Biegezugfestigkeit nach 28 Tagen	5 N/mm ²
Druckfestigkeit	ca. 30 N/mm ²
Pulverschüttdichte	ca. 1,5 kg/dm ³
Auftragswerkzeug	Kelle, Spachtel
Farbtöne	Dunkelgrau, Weißgrau
Durchtrocknungszeit	belastbar nach ca. 40 Minuten
Zusammensetzung	Schnellbindeament, Füllstoffe

Lagerung

Lagerung mind. 9 Monate
Lagerbedingungen Bei trockener Lagerung im original verschlossenen Gebinde

weber.rep 762

Lunkerspachtel

Verarbeitung

Untergründe

Beton

Untergrundvorbereitung

- Sauber, tragfähig, ausreichend saugfähig und griffig sowie frei von Schalölresten oder losem Zementleim.
- Grundsätzlich vornässen.

Verarbeitung

- **Weber.rep 762** unter ständigem Umrühren in vorgelegtes Wasser mischen, nicht umgekehrt. Dabei Konsistenz kellengerecht und klumpenfrei einstellen. Material schnell anmischen, langes Rühren vermeiden.
- Nicht mehr Mörtel mischen, als innerhalb der Verarbeitungszeit verarbeitet werden kann. Wärme verkürzt, Kälte verzögert die Abbindezeiten.
- Bei Fehlstellen größer 0,1 dm³ **weber.rep 762** mit Quarzsand (0 bis 4 mm) 2 : 1 RT verschneiden. Auftrag mit Kelle, Glätter sowie Putzbrett mit Hartschaum- oder Moosgummiplatten. Aufgetragenen Mörtel vor Wasserentzug schützen.

Allgemeine Hinweise

Nicht für dickschichtige Überzüge oder putzartige Beschichtungen geeignet

Alle angegebenen Eigenschaften beziehen sich auf eine Temperatur von + 20° C ohne Zugluft und eine relative Luftfeuchtigkeit von 70 %

Angemischtes Material darf nicht durch erneute Wasserzugabe weiter verwendbar gemacht werden

weber.rep 762 unterliegt einer ständigen Gütekontrolle

Verpackungseinheiten

Gebinde	Einheit	VPE
Eimer	10 Kilogramm	40 Eimer / Palette
Eimer	10 Kilogramm	40 Eimer / Palette

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.

Sitz der Gesellschaft: Willstätterstr. 60 | 40549 Düsseldorf | Premium-Fachberatung für Partner: 02363 399-332**
Allgemeine Technik-Hotline - Fassade: 0900 1399-334* | Fliese/Boden/Bautenschutz: 0900 1399-333* | www.de.weber
Handelsregister: AG Düsseldorf HRB 65250 | USt.-Nr.: DE 122392875

* 0,99 € / Minute aus dem deutschen Festnetz, bei Mobilfunk-Anrufern abhängig vom Netzbetreiber und Tarif
**normale Telefongebühren für unsere registrierten Partner