

## weber.prim EP 2K

### Epoxidharzgrundierung

2- komponentige, transparente Epoxigrundierung unter weber.dry PUR-Abdichtungen, -Beschichtungen, -Versiegelungen

#### Produktsteckbrief

– zur Grundierung unter weber.dry PUR-Abdichtungen, -Beschichtungen

#### Produktvorteile

- Einfache Anwendung
- für saugende und nicht saugende Untergründe
- mit Wasser verdünnbar

#### Produktbeschreibung

Werksmäßig hergestellte 2- Komponenten Epoxidharzgrundierung

#### Anwendungsgebiet

weber.prim EP2k wird als Grundierung unter Polyurethan-Abdichtungsbeschichtungen,-versiegelungen und Bodenbeschichtungen auf saugfähigen und nicht saugfähigen Oberflächen verwendet, wie zum Beispiel Beton, Estrich, alten Beschichtungen auf Acrylbasis, usw. Es wird auch als Haftvermittler zwischen den Beschichtungsschichten verwendet, wenn die Zeitintervalle zwischen den Beschichtungen überschritten werden.

#### Produkteigenschaften

- Sehr gute Haftung zum Untergrund
- Geruchsarm
- Auch für leicht feuchte Untergründe
- bietet eine hohe Zug- und Schlagfestigkeit
- hitze- und frostbeständig
- stoppt die Staubentwicklung
- chemikalienbeständig

#### Verbrauch/Ergiebigkeit

Mindestens 0,15 kg/m<sup>2</sup>

#### Technische Werte

Verarbeitungstemperatur	10 -35 °C
Mischungsverhältnis Komp. A/B	3:1 nach Gewicht
Topfzeit bei 20 °C	ca. 45-50 min
Basisfarbe	Milchig gelb
Zusammensetzung	Epoxidharzdispersion

#### Lagerung

Lagerung	mind. 12 Monate
Lagerbedingungen	Bei trockener, kühler, frostfreier, vor Sonneneinstrahlung geschützter Lagerung im Innenbereich, im original verschlossenen Gebinde min. 12 Monate lagerfähig.

Sitz der Gesellschaft: Willstätterstr. 60 | 40549 Düsseldorf | Premium-Fachberatung für Partner: 02363 399-332\*\*  
Allgemeine Technik-Hotline - Fassade: 0900 1399-334\* | Fliese/Boden/Bautenschutz: 0900 1399-333\* | www.de.weber  
Handelsregister: AG Düsseldorf HRB 65250 | USt.-Nr.: DE 122392875

\* 0,99 € / Minute aus dem deutschen Festnetz, bei Mobilfunk-Anrufern abhängig vom Netzbetreiber und Tarif  
\*\*normale Telefongebühren für unsere registrierten Partner

## weber.prim EP 2K

### Epoxidharzgrundierung

## Verarbeitung

---

### Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss sauber, tragfähig und frostfrei sein, darf keine Verunreinigungen aufweisen, die die Haftung der Grundierung beeinträchtigen könnten. Lose Teile, minderfeste Oberflächen und Schleifstaub müssen gründlich entfernt werden. Lose, alte Beschichtungen, Schmutz, Fette, Öle, organische Substanzen und Staub müssen mittels Schleifen, Strahlen entfernt werden. Eventuelle Unebenheiten zementärer Oberflächen mit dem weber.rep duo Betonsanierungssystem egalisieren. Kanten sind zu brechen, Kehlen sind mit weber.tec 933 zu runden.

Der maximale Feuchtigkeitsgehalt sollte 5% nicht überschreiten. Die Druckfestigkeit des Untergrunds sollte mindestens 25 N/mm<sup>2</sup> betragen, die Haftzugfestigkeit muss mindestens 1,5 N/mm<sup>2</sup> betragen.

### Verarbeitung

weber.prim EP2k Komponente A und Komponente B mit einem langsam laufenden mechanischen Rührwerk entsprechend dem vorgeschriebenen Mischungsverhältnis ca. 3-5 Minuten mischen, insbesondere an den Wänden und am Boden des Eimers bis die Mischung vollständig homogen ist. Die Mischung mit 15-25% sauberem Wasser verdünnen, um die Viskosität zu regulieren.

Nach dem Mischen dürfen keine Schlieren mehr in der Masse sichtbar sein. Anschließend wieder umfüllen und nochmals durchrühren. Keine Teilmengen anrühren.

Weber.prim EP 2K innerhalb der Topfzeit verarbeiten.

weber.prim EP2k mit einer Rolle oder einem Pinsel auftragen, bis die Oberfläche vollständig bedeckt ist. Nach ca. 6-12 Stunden (nicht später als 24 Stunden) und während die Grundierung noch etwas klebrig ist, wird die Polyurethanbeschichtung aufgetragen.

## Allgemeine Hinweise

---

Eine niedrige Temperatur verzögert die Aushärtung, während eine hohe Temperatur die Aushärtung beschleunigt.

Das Topfzeitende ist nicht erkennbar.

Weber.prim EP2K innerhalb der Topfzeit verarbeiten.

Der Verbrauch basiert auf dem praktischen Auftragen mit der Rolle auf einer glatten Oberfläche unter optimalen Bedingungen.

Faktoren wie die Porosität der Oberfläche, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Applikationsmethode und das gewünschte Finish können den Verbrauch beeinflussen.

weber.prim EP 2K unterliegt einer ständigen Gütekontrolle durch Eigenüberwachung

## Besonderheiten

---

NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH

Persönliche Sicherheitsausrüstung verwenden

weber.prim EP2k nicht bei Umgebungs- und Bodentemperaturen unter 10 °C verarbeiten.

weber.prim EP2k enthält Amine und Epoxidharze. Bitte beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt.

## weber.prim EP 2K

Epoxidharzgrundierung

### Verpackungseinheiten

---

Gebinde	Einheit	VPE
Eimer	20 Kilogramm	24 Eimer / Palette
Eimer	4 Kilogramm	120 Eimer / Palette

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.

Sitz der Gesellschaft: Willstätterstr. 60 | 40549 Düsseldorf | Premium-Fachberatung für Partner: 02363 399-332\*\*  
Allgemeine Technik-Hotline - Fassade: 0900 1399-334\* | Fliese/Boden/Bautenschutz: 0900 1399-333\* | [www.de.weber](http://www.de.weber)  
Handelsregister: AG Düsseldorf HRB 65250 | USt.-Nr.: DE 122392875

\* 0,99 € / Minute aus dem deutschen Festnetz, bei Mobilfunk-Anrufern abhängig vom Netzbetreiber und Tarif  
\*\*normale Telefongebühren für unsere registrierten Partner