

## weber.mix 626 VS

Vormauermörtel, für schwach- und nichtsaugendes Mauerwerk

Vormauermörtel zur Herstellung von Sicht- und Verblendmauerwerk

### Produktsteckbrief

- für Sichtmauerwerk und Verblendmauerwerk
- Fugenglattstrich
- Wasseraufnahme des Steines < 5%

### Produktvorteile

- maschinengängig
- Leicht verarbeitbar
- Widerstandsfähig

### Produktbeschreibung

**weber.mix 626 VS** ist ein werksmäßig hergestellter Trockenmörtel nach DIN EN 998-2.

### Anwendungsgebiet

**weber.mix 626 VS** ist ein Vormauermörtel für Sichtmauerwerk im Außen- und Innenbereich zum direkten Verfugen. Der Mörtel eignet sich für schwachsaugendes Mauerwerk und Betonmodulsteine. Wasseraufnahme des Steines < 5%. Bei nichtsaugendem Mauerwerk ist weber.mix 616 geeignet.

### Produkteigenschaften

- Ermöglicht durch anschließenden Fugenglattstrich rationelles Herstellen von Sichtmauerwerk
- Für schwach- und nichtsaugendes Mauerwerk

### Verbrauch/Ergiebigkeit

ca. 26 l / 40 kg

### Technische Werte

Mörtelklasse [nach EN 998-2]	M5
Mörtelgruppe (DIN 18580)	NM IIa
Mörtelgruppe (DIN 18550)	nm-iiA
Farbtöne	Naturgrau, Zementgrau, Dunkelgrau, Anthrazitschwarz, Schwarz, Silbergrau, Altweiß, Schneeweiß, Sandbeige
Zusammensetzung	Zement, klassierte mineralische Zuschläge, Zusätze für eine bessere Verarbeitung und Haftung, Kalk-, zement- und lichtbeständige Pigmente (nicht bei Farbton "naturgrau")

### Lagerung

Lagerung	1 Jahr
Lagerbedingungen	Bei trockener, vor Feuchtigkeit geschützter Lagerung ist das Material bis zu 1 Jahr lagerfähig.

## weber.mix 626 VS

Vormauermörtel, für schwach- und nichtsaugendes Mauerwerk

### Verarbeitung

---

#### Verarbeitung

**Siloware:**

– Der Mörtel kann mit allen üblichen horizontalen Durchlaufmischern verarbeitet werden.

**Sackware:**

– Den Inhalt eines Sackes mit einem Zwangs- oder Freifallmischer gründlich durchmischen.

**Nachbehandlung:**

– Das Mauerwerk ist vor Schlagregen, starker Sonneneinstrahlung und Frosteinwirkung, z.B. durch Abdecken zu schützen.

– Der Mörtel wird in verarbeitungsgerechter Konsistenz eingestellt

– Sichtmauersteine mit Lager und Stoßfuge, lot und fluchtgerecht aufmauern.

– Mörtel darf nicht an Dämmschicht anstehen

– Der Fugenglattstrich wird am zweckmäßigsten nach dem Anstreifen des Mörtels mit einem Fugeisen, einem Schlauchstück oder einem Fugholz ausgeführt.

– Die Verfugung möglichst bündig, höchstens 1 - 3 mm, hinter den Sichtflächen abschließen.

### Allgemeine Hinweise

---

Dem Mörtel dürfen keine Zusätze zugemischt werden.

Während der Verarbeitung und Austrocknung des Mörtels darf die Temperatur der Luft, der verwendeten Materialien und des Untergrundes nicht unter +5 °C absinken.

Bitte beachten Sie auch unseren Anwendungstip im Guide "Fachgerechte Verarbeitung farbiger Vormauer- und Fugmörtel"

weber.mix 626 VS unterliegt einer ständigen Gütekontrolle durch Fremdüberwachung und Eigenüberwachung nach DIN EN 998-2

### Besonderheiten

---

Die Verwendung von Frostschutzmitteln und Auftausalzen ist nicht zulässig

Der Farbton "naturgrau" kann in Abhängigkeit vom verwendeten Zement und der jeweiligen Produktionsstätte schwanken

Wir empfehlen grundsätzlich am Objekt, vor der Ausführung, ein Muster anzulegen, da der endgültige Farbton erfahrungsgemäß stark von der Ausführung vor Ort abhängt

Bitte beachten Sie unseren Anwendungstip "Fachgerechte Verarbeitung farbiger Vormauer- und Fugmörtel" im Guide oder auf unserer Internetseite

### Verpackungseinheiten

---

Gebinde	Einheit	VPE
Sack	40 Kilogramm	30 Säcke / Palette
Sack	40 Kilogramm	30 Säcke / Palette
Sack	40 Kilogramm	30 Säcke / Palette
Sack	40 Kilogramm	30 Säcke / Palette
Sack	40 Kilogramm	30 Säcke / Palette
Sack	40 Kilogramm	30 Säcke / Palette
Sack	40 Kilogramm	30 Säcke / Palette
Sack	40 Kilogramm	30 Säcke / Palette
Sack	40 Kilogramm	30 Säcke / Palette
Silo		
Silo		

## weber.mix 626 VS

Vormauermörtel, für schwach- und nichtsaugendes Mauerwerk

Silo  
Silo  
Silo  
Silo  
Silo  
Silo  
Silo

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.

Sitz der Gesellschaft: maxit west GmbH | Paul-Mathis-Str. 1 | 79291 Merdingen  
Allgemeine Technik-Hotline: 09220 180\* | [www.weber-maxit.de](http://www.weber-maxit.de)  
Handelsregister: AG Freiburg im Breisgau HRB 733505 | USt.-Nr.: DE455990071

\* Normale Telefongebühren, bei Mobilfunk-Anrufern abhängig vom Netzbetreiber und Tarif